

Sikaflex 221



Domaines d'application

Colle Mastic multi-usage pour les opérations d'étanchéité de haute résistance. Adhère sur les supports tels que le bois, les métaux, les apprêts et peintures (bicomposant), les céramiques et plastiques.

- ▶ Base chimique : Polyuréthane monocomposant
- ▶ Propriété rhéologique : Thixotrope
- ▶ Mode polymérisation : à l'humidité ambiante
- ▶ Temps de formation de la peau: 60 min environ
- ▶ Retrait : 5 % environ
- ▶ Allongement à la rupture : 500 % environ
- ▶ Température de service : -40°C à +90°C



Monocomposant

Souple

Excellente résistance au vieillissement

Non corrosif

Peut être peint et poncé

Faible odeur

Agrément NSF pour contact alimentaire occasionnel

Référence	Désignation
166-12300-0	SikaFlex 221 Cartouche 300 ml Blanc
166-12300-3	SikaFlex 221 Cartouche 300 ml Gris
166-12300-1	SikaFlex 221 Cartouche 300 ml Noir