Forankra

Secures everything in transit™

SikaForce - 7720 L105

Domaines d'application

Le SikaForce®-7720 L105 est utilisé pour le collage de métaux, bois, GRP, céramiques et plastiques traités dans le cadre de la réalisation de panneaux sandwich ou autres assemblages.

- Base chimique : Composant A Polyols chargés - Composant B Dérivés isocyanates
- Mode de durcissement : Polyaddition
- Durée de vie en pot : 105 minutes environ
- Température d'application : 15 - 30°C
- Temps de pressage : 230 minutes environ
- Allongement à la rupture : 6 % environ

Les +

Produit thixotrope
Capacité de remplissage des interstices
Sans solvant
Le temps ouvert n'est pas affecté par la teneur en humidité de l'air.
Homologué pour le collage de cloisons suivant l'IMO A 653 (16)

Référence	Désignation
166-7720-105	Kit SikaForce 105 L Blanc composant A + B

Forankra
8 Rue Jacques de Vaucanson, ZA de la Pesselière 69780 MIONS
info@forankra.fr - www.forankra.fr

Tél. : +33 (0)4 72 45 01 20
Fax : +33 (0)4 78 21 54 71

Forankra is part of Axel Johnson International
www.axinter.com