

Sikaflex 521 UV



Domaines d'application

Le Sikaflex®-521 UV présente de bonnes propriétés d'adhérence sur de nombreux supports, et est adapté à la réalisation de joints d'étanchéité permanents.

Il peut être utilisé sur le bois, les métaux, les apprêts et peintures (bi-composant), les céramiques et les plastiques.

Consulter Sika Industry avant toute utilisation sur des supports sujets au crazing.

Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Des tests sur les supports et les conditions réels devront être réalisés pour vérifier l'adhérence et la compatibilité du produit.

- ▶ Base chimique : Polymères à Terminaison Silane
- ▶ Propriété rhéologique : Thixotrope
- ▶ Mode polymérisation : à l'humidité ambiante
- ▶ Temps de formation de la peau: 30 min environ
- ▶ Retrait : 2 % environ
- ▶ Allongement à la rupture : 400 % environ
- ▶ Température de service : -40°C à +90°C



Excellente résistance au vieillissement et aux conditions climatiques
Bonne adhérence sur de nombreux supports sans traitement de surface particulier

Souple

Peut-être poncé et peint

Faible odeur

Non corrosif

Résistivité électrique élevée

Sans solvant ni isocyanates

Sans silicone ni PVC

Référence	Désignation
166-15300-0	SikaFlex 521 UV Cartouche 300 ml Blanc
166-15300-3	SikaFlex 521 UV Cartouche 300 ml Gris
166-15300-1	SikaFlex 521 UV Cartouche 300 ml Noir
166-15600-0	SikaFlex 521 UV Cartouche 600 ml Blanc
166-15600-3	SikaFlex 521 UV Cartouche 600 ml Gris
166-15600-1	SikaFlex 521 UV Cartouche 600 ml Noir