

# Sikaflex 212 FC



## Domaines d'application

Mastic polyvalent pour les opérations d'étanchéité.

Adhère sur les supports tels que les métaux, les plastiques, le bois et le verre.

Peut-être poncé et peint une fois qu'il est complètement polymérisé.

- ▶ Base chimique : Polyuréthane monocomposant
- ▶ Propriété rhéologique : Thixotrope
- ▶ Temps de formation de la peau: 40 min environ
- ▶ Retrait : 5 % environ
- ▶ Allongement à la rupture : 500 % environ
- ▶ Température de service : -40°C à +90°C



Monocomposant

Souple

Peut être poncé et peint

Bonne adhérence sur une large gamme de supports

Faible odeur



Pistolet sur demande

Référence	Désignation
166-11300-0	SikaFlex 212 FC Cartouche 300 ml Blanc
166-11300-3	SikaFlex 212 FC Cartouche 300 ml Gris
166-11300-1	SikaFlex 212 FC Cartouche 300 ml Noir
166-11400-0	SikaFlex 212 FC Poche 400 ml Blanc
166-11600-0	SikaFlex 212 FC Poche 600 ml Blanc
166-11600-3	SikaFlex 212 FC Poche 600 ml Gris
166-11600-1	SikaFlex 212 FC Poche 600 ml Noir